

NS 3420

Kode	Beskrivende tekster	Enh.	Mengde
	<p>Det skal benyttes Taralay Initial Comfort 3,80 mm med $\geq 0,65$ mm slitesjikt i 100 % PVC.</p> <p>Farge: NCS kode xxxx-xxxx med PUR overflate, eller tilsvarende.</p> <p>Belegget skal oppfylle sliteklasse 34/42 (EN 685) og slitegruppe T i henhold til EN 651.</p> <p>Belegget skal ha et maksimum volumtap ved slitasje på $\leq 2,0^3$ mm (EN 660.2).</p> <p>Inntrykksfasthet skal i henhold til EN 433 være $\leq 0,13$ mm.</p> <p>Trinnlydsreduksjon skal være 19 dB (EN ISO 717-2).</p> <p>Brann: EN 13 501-1 Bfl-s1</p> <p>Emisjoner: TVOC skal være 10 μm.</p> <p>Det forutsettes at skjøtene sveises.</p> <p>FDV dokumentasjon vedlegges anbudet.</p> <p>Byggrenngjøring: Gulvprodusentens anvisninger skal følges.</p> <p>Belegget har ikke ha behov for vedlikeholdsmidler.</p> <p>Byggherre/Arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. Tilsvarende belegg og farge skal godkjennes av byggherre/arkitekt.</p> <p>Areal</p>		
		M ²	

NCS koder finnes på: www.gerflor.no