















| KONSTRUKSJON | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
| Total tykkelse | EN ISO 24346 | mm | 2.5 |
| Bakside | - | - | Jute |
| Vekt | EN ISO 23997 | g/m ² | 2900 |
| Bredde | EN ISO 24341 | cm | 200 |
| Lengde | EN ISO 24341 | m | 20 - 31 |
| Materiell innhold | Sammensatt av 98% biobaserte materialer (linolje, tremel, harpiks, kork, mineraler og jutestoff), hvorav 76% er raskt fornybare, er 100% resirkulerbart og inneholder opptil 40% resirkulert materiale. | | |
| KLASSIFIKASJON | | | |
| Produktnorm | - | - | EN ISO 24011 |
| Europeisk klassifisering | EN ISO 10874 | Klasse | 23 / 34 / 43 |
| Brannklassifisering | EN 13501-1 | Klasse | Cfl-s1* |
| Sklisikkerhet | DIN 51130 – BGR 181 | Klasse | R9 |
| Lyddemping | EN ISO 717-2 | dB | 5 dB |
| FUNKSJONALITET | | | |
| Inntrykksfasthet | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.11 |
| Fargebestandighet | EN ISO 105 - B02 | Grad | 6 |
| Punktelastisitet | VDE 0100 | kOhm | >200 |
| Personoppladning | EN 1815 | kV | app. 2.0 |
| Trinsehjul type W | ISO 4918 | - | OK |
| Fleksibilitet | ISO 24344 | mm | Ø 20 |
| Varmebestandighet | EN 12667 | m ² ,K/W | 0.015 |
| Termisk motstand | EN ISO 10456 | W/(m.K) | 0.17 |
| Overflatebehandling | - | - | Neocare |
| Kjemikalierestistens | EN ISO 26987 | Klasse | OK |
| Antibakterielle egenskaper (E. coli – S. aureus – MRSA)** | EN ISO 22196 (JIS Z 2801) | - | > 99,99% hemmer veksten etter 24 timer |
| Anti-viral aktivitet (Human coronavirus) ** | ISO 21702 | - | > 98,65% virucid aktivitet etter 5 timer |
| INNENDØRS LUFTKVALITET | | | |
| TVOC etter 28 dager | EN 16516 | µg/m ³ (Micrograms) | < 10 |
| SIRKULÆR ØKONOMI | | | |
| Sertifisering | Cradle to Cradle | - | Silver |
| SERTIFIKATER OG ETIKETTER | | | |
|          | | | |
| CE MERKING | | | |
|  | EN 14041 : 2004 AC : 2006 | - |     |

*Limt i henhold til sertifikat.

** Implementering av en effektiv rengjøringsmetode er det beste forsvaret mot smitte.

DOP-numre tilgjengelig fra din lokale filial



Avhengig av lyseeksponering, kan produktfargen variere, på grunn av linoleum naturlig oksidasjonsprosess. Prosessen er reversibel.

Vi anbefaler at prøvene blir utsatt for sollys i flere timer før du tar et endelig fargevalg.

