















KONSTRUKSJON			
Total tykkelse	EN ISO 24346	mm	2.5
Bakside	-	-	Jute
Vekt	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2900
Bredde	EN ISO 24341	cm	200
Lengde	EN ISO 24341	m	20 - 31
Materiell innhold	Sammensatt av 98% biobaserte materialer (linolje, tremel, harpiks, kork, mineraler og jutestoff), hvorav 76% er raskt fornybare, er 100% resirkulerbart og inneholder opptil 40% resirkulert materiale.		
KLASSIFIKASJON			
Produktnorm	-	-	EN ISO 24011
Europeisk klassifisering	EN ISO 10874	Klasse	23 / 34 / 43
Brannklassifisering	EN 13501-1	Klasse	Cfl-s1*
Sklisikkerhet	DIN 51130 – BGR 181	Klasse	R9
Lyddemping	EN ISO 717-2	dB	5 dB
FUNKSJONALITET			
Inntrykksfasthet	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.11
Fargebestandighet	EN ISO 105 - B02	Grad	6
Punktelastisitet	VDE 0100	kOhm	>200
Personoppladning	EN 1815	kV	app. 2.0
Trinsehjul type W	ISO 4918	-	OK
Fleksibilitet	ISO 24344	mm	Ø 20
Varmebestandighet	EN 12667	m <sup>2</sup> ,K/W	0.015
Termisk motstand	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.17
Overflatebehandling	-	-	Neocare
Kjemikalierestistens	EN ISO 26987	Klasse	OK
Antibakterielle egenskaper (E. coli – S. aureus – MRSA)**	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99% hemmer veksten etter 24 timer
Anti-viral aktivitet (Human coronavirus) **	ISO 21702	-	> 98,65% virucid aktivitet etter 5 timer
INNENDØRS LUFTKVALITET			
TVOC etter 28 dager	EN 16516	µg/m <sup>3</sup> (Micrograms)	< 10
SIRKULÆR ØKONOMI			
Sertifisering	Cradle to Cradle	-	Silver
SERTIFIKATER OG ETIKETTER			
        			
CE MERKING			
	EN 14041 : 2004 AC : 2006	-	   

\*Limt i henhold til sertifikat.

\*\* Implementering av en effektiv rengjøringsmetode er det beste forsvaret mot smitte.

DOP-numre tilgjengelig fra din lokale filial



Avhengig av lyseeksponering, kan produktfargen variere, på grunn av linoleum naturlig oksidasjonsprosess. Prosessen er reversibel.

Vi anbefaler at prøvene blir utsatt for sollys i flere timer før du tar et endelig fargevalg.

